



# COMPLEMENTOS PINTURA Y DISOLVENTE

## PINTURA PISCINA

Pintura para paredes y suelo de piscinas de obra, con elevado poder de cobertura, resistente al agua y a los productos químicos.

Evita adherencia algas y moho.

### APLICACIÓN

CEMENTO / HORMIGÓN

Rendimiento 5 – 8 m<sup>2</sup> / Kg

### MODO DE EMPLEO

Pintura para piscina de obra cuya superficie sea cemento u hormigón.

No recomendada para superficies de liner o poliéster.

Antes de su aplicación, limpiar las paredes y el suelo y enjuagar con abundante agua. Dejar secar entre 24 y 48 horas antes de pintar. Si es una piscina ya pintada, eliminar la pintura mal adherida.

Aplicar la pintura diluida con PQS DISOLVENTE PINTURA PISCINA 10 - 20%. Transcurridas 18-24 horas, aplicar la pintura diluida al 5-10%. Aun siendo pintura de secado rápido (30 - 60 minutos), no se aconseja llenar el vaso hasta una semana después de su aplicación.

No mezcle diferentes tipos de pintura. Repase los deterioros existentes en el paramento.  
Nunca pintar sobre superficies sucias o húmedas, a pleno sol, o con rocío matinal.



ENVASE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/ CAJA	UDS/ PALET
4 L	128213	POS PINTURA PISCINAS 4 L	8410857011241	2	56
16 L	128061	POS PINTURA PISCINAS 16 L	8410857011258	-	18
1 L	129014	DISOLVENTE PINTURA PISCINA 1 L	8410857040616	12	63

